

**KARTA TECHNICZNA**

**FARBY DO MALOWANIA LINII W AEROZOLU 2300**

**OPIS**

RUST-OLEUM Hard-Hat Farby Do Malowania Linii W Aeroszolu 2300 oparte są na szybko schnącej, krótkołańcuchowej żywicy alkidowej. Produkt zawiera pigmenty wolne od ołowiu oraz chromianów.

**ZALECANE STOSOWANIE**

RUST-OLEUM Farby Do Znakowania 2300 są przewidziane do stosowania na metalu, betonie, asfalcie, żwirze, ziemi, trawie etc. RUST-OLEUM Farby Do Malowania Linii 2300 mogą być stosowane w warunkach lekkiego ruchu przemysłowego. RUST-OLEUM Farby Do Malowania Linii W Aeroszolu 2300 przewidziane są do stosowania wraz z wózkiem do linii RUST-OLEUM. RUST-OLEUM Farby Do Malowania Linii 2300 są idealne do malowania linii na obszarach parkingów, fabryk, magazynów, boisk sportowych, stadionów oraz wszelkich stref, gdzie wymagana jest kontrola ruchu.

**DANE TECHNICZNE**

Wygląd:	Matowy
Kolor:	Zgodnie z kartą kolorów
Gaz pędny:	Eter dimetylowy
Zalecana grubość powłoki:	35 µm na sucho, 100 µm na mokro
VOC (zawartość substancji lotnych):	625 g/L

<b>Czas schnięcia:</b>	20 °C /50%RH
Dla dotyku:	Po 20 minutach
Dla użytku:	Po 4 godzinach
Dla ponownego malowania:	Przed upływem 1 godziny lub po 48 godzinach
Pełna twardość:	7 dni
Odporność na wysokie temp.:	100°C (w środowisku suchym)

**Zużycie**

Zużycie teoretyczne:	Około 60 m na pojemnik 500ml lub 90 m na pojemnik 750ml, przy szerokości linii wynoszącej 10cm.
Zużycie praktyczne:	zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI**

Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia podłoża. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Zdjąć pokrywkę. Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po ustyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Obrócić pojemnik do góry nogami i umieścić go w aplikatorze do linii RUST-OLEUM. Zwrócić uwagę, by główka dozownika była właściwie umieszczona w otworze na dole uchwytu oraz żeby dolna jego część znajdowała się w położeniu równoległym do osi kół maszyny. Istnieje możliwość regulowania wysokości położenia uchwytu. Gdy uchwyt jest w najniższym położeniu, szerokość linii wynosi około 5 cm. Gdy uchwyt jest w najwyższym położeniu, szerokość linii wynosi około 10 cm. Szerokości pośrednie można uzyskiwać przez zmiany położenia uchwytu. Nacisnąć język spustowy, aby uruchomić natrysk. Podczas natrysku maszynę należy przesuwac, aby uniknąć nadkładania materiału malarskiego. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez 2 - 3 sekundy, aby oczyścić zawór.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **WARUNKI APLIKACJI**

Dla uzyskania optymalnych wyników, wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura pojemnika wyższa niż 0°C.

#### **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

#### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Zamknięte puszki można przechowywać 3 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)